

Photoflex Stat



antistatic
sleeve



hardness
range 60-85



HD print level



more
productivity



PTB Norm
compliant

Sleeve con base in fibra di vetro conduttiva rivestita da speciale polimero antistatico resistente ad acetato d'etile, alcool e MEK. La superficie viene lavorata con perfetta finitura per utilizzo nella stampa in continuo di fondi pieni, laccatura e incisione laser.

struttura

Sleeve di base in fibra di vetro conduttiva con rivestimento in speciale polimero Photoflex Stat.

specifiche

Colore	Nero
Lunghezza Min/Max - Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Spessore	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Durezza superficiale - Tolleranza +/-3 ShoreA	60 - 85 Shore A
Resistenza elettrica	<1 MOhm
Aria compressa per montaggio sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l//min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Temperatura di esercizio	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Cava di registro	Cava fresata
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra=0,8) avente T.I.R. < 0.03 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]
Pulizia e stoccaggio	Usare alcool etilico con l'aggiunta di max 20% di acetato di etile; riporre in posizione verticale

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT